




Altro Fortis Titanium™




Pearl | FT/41
LRV 83



Mustard | FT/222
LRV 69



Cardinal | FT/221
LRV 13




Almond | FT/32
LRV 70




Tan | FT/206
LRV 41



Battleship | FT/208
LRV 43



Riviera | FT/207
LRV 64



Denim | FT/201
LRV 32



Oxford | FT/211
LRV 10



Kingfisher | FT/213
LRV 22



Typical applications / Typische Anwendungsbereiche / Zonas de instalación recomendadas

Public areas subjected to high levels of traffic.
Circulation areas. Corridors. Classrooms.
Other co-ordinating items available in this range.

Öffentliche Bereiche mit hohem Publikumsverkehr.
Verkehrsflächen. Flure. Klassenzimmer. Ergänzende
Produkte für diesen Anwendungsbereich erhältlich.

Zonas públicas con tráfico intenso. Zonas de paso.
Pasillos. Aulas. Elementos disponibles para complementar
la gama.

Technical information / Technische Informationen / Información técnica / Information technique

Surface finish	Oberfläche	Acabado de la superficie	Finition	Textured, Textur, Texturizado, Texturé	
Thickness	Gesamtdicke	Espesor	Epaisseur	2.5 mm	
Size	Plattengröße	Dimensiones	Dimension	3000 mm x 1220 mm	
Weight	Flächengewicht	Peso	Poids	3600 g/m ²	
Maximum service temperature	Max. Betriebstemperatur	Temperatura máxima de uso	Température maximale supportée	60°C	
E-modulus of elasticity	Bruchfestigkeit	Módulos de elasticidad	Module d'élasticité	ISO 527	2950 MPa
Notched Impact resistance	Kratz- und Kerbzähigkeit	Resistencia al impacto	Résistance à l'impact	ISO 179/1ea	9.5 KJ/m ²
Flexural strength	Biegefestigkeit	Resistencia a la flexión	Résistance à la flexion	ISO 178	70 MPa
Tensile strength	Zugfestigkeit	Resistencia a la tensión	Résistance à la traction	ISO 527	52 MPa
Shore D hardness	Shore D-Härte	Dureza (Shore D)	Dureté Shore D	ISO 868	76
Thermal conductivity- 'K Value'	Wärmeleitung	Conductividad térmica	Conductivité thermique	EN 12524	0.17 W/mK
Water absorption	Wasserabsorption	Absorción de agua	Imperméabilité	ISO 62	≤ 0.1%
Moisture vapour transmission rate (MVTR)	Wasserdampfdurchlässigkeitsrate (MVTR)	Rango de transmisión de humedad de vapor (MVTR)	Taux de transmission de vapeur d'eau	ASTM E96	≤ 0.12 g/m ² /24h
Fire performance	Brandverhalten	Resistencia al fuego	Réaction au feu	EN 13501-1	B- s3, d0



Altro Limited a company certified by SGS to ISO 9001 and ISO 14001.

2812
EN 15102

1121
EN 15102

EN 15804 SD207
EPD No.: 000338

Installation and maintenance / Montage und Pflege / Instalación y mantenimiento

Please refer to Altro installation and maintenance instructions. Failure to follow these instructions can affect product performance. Technical information on installation can be found at www.altro.com

Bitte beachten Sie unsere Montage- und Pflegeanleitung. Erfolgt die Montage und Pflege der Wandelemente nicht gemäß Anleitung, können sich die Eigenschaften ändern. Technische Informationen zur Montage und Pflege finden Sie unter www.altro.de

Consulte las instrucciones de instalación y mantenimiento de Altro. El no respetar estas instrucciones podría afectar al rendimiento del producto. Para más información sobre mantenimiento o instalación de nuestros productos pinche aquí: www.altroscandess.com

Light Reflectance Values measured in accordance with BS 8493:2008. Exact material match with samples cannot be guaranteed.

Codes: WR = weld rod, A1M = mastic, LRV = light reflectance value

Lichtreflexionsgrad (LRV) gemäß BS 8493:2008. Eine exakte Übereinstimmung des Materials mit Mustern kann nicht garantiert werden.

Abkürzungen: WR = Schweißschnüre, A1M = Altro mastic Dichtmasse, LRV = Lichtreflexionsgrad

Los Valores de Reflectancia de la luz se miden de acuerdo con BS 8493:2008. Las muestras no pueden garantizar un color exacto.

Códigos: WR = Cordón de soldadura, A1M = Mástique, LRV = Valor de reflectancia de la Luz



Altro, Designed for possibilities. Made for people. And Altro Fortis Titanium are trademarks of Altro Limited.

Issue No.1 issue date 01/07/2022

United Kingdom ☎ +44 (0) 1462 707 700 ✉ enquiries@altro.com

Australia ☎ +61 3 9764 5666 ✉ info@asf.com.au

Germany ☎ +49 (0) 340 6500 0 ✉ anfrage@altro.de

Spain ☎ +34 91 549 5230 ✉ suelos@altro.com

France ☎ +33 1 57 32 92 30 ✉ france@altro.com