



**Designed for possibilities.
Made for people.**



altro.com

Altro Whiterock wall designs



Altro Whiterock wall designs



White Mineral | 9905
LRV 61



Cool Mineral | 9906
LRV 48



Urban Mineral | 9907
LRV 28



NEW White Elegance | 9919
LRV 80

Order No.

Bestell-Nr.

Número de pedido

WDS25

WDS30

Sheet size

Plattengröße

Dimensiones

2500 x 1220 mm

3000 x 1220 mm

Example

Beispiel

Ejemplo

Warm Woodgrain: **WDS25** / 9904

Warm Woodgrain: **WDS30** / 9904



NEW Warm Elegance | 9917
LRV 61



NEW Soft Elegance | 9918
LRV 54



NEW Warm Concrete | 9916
LRV 24

LRV = light reflectance value LRV = Lichtreflexionsgrad LRV = Valor de reflectancia de la Luz

Light reflectance values measured in accordance with BS 8493: 2008.

Lichtreflexionsgrad (LRV) gemäß BS 8493: 2008.

Los valores de reflectancia de la luz se miden de acuerdo con BS 8493: 2008.



Winter Weave | 9909
LRV 58



Autumn Weave | 9910
LRV 43



NEW Cool Woodgrain | 9914
LRV 31

Exact material match with samples cannot be guaranteed.
Eine exakte Übereinstimmung des Materials mit Mustern kann nicht garantiert werden.
Las muestras no pueden garantizar un color exacto.



Soft Woodgrain | 9901
LRV 52



NEW White Woodgrain | 9915
LRV 79



Warm Woodgrain | 9904
LRV 38



Rich Woodgrain | 9902
LRV 14

Coordinating and contrasting trims available.
Farblich passende und kontrastierende Profile verfügbar.
Molduras en tonos que contrastan o combinan.





Typical applications / Typische Anwendungsbereiche / Zonas de instalación recomendadas

Public areas, receptions, foyers, lobbies. Bedrooms in hotels and hospitals. Cafés, restaurants and bars. Bathrooms, showers and changing rooms.	Öffentliche Bereiche, Empfänge, Foyers, Lobbys. Schlafzimmer in Hotels und Krankenhäusern. Cafés, Restaurants und Bars. Bäder, Duschen und Umkleideräume.	Zonas públicas, recepciones, vestíbulos. Habitaciones de hoteles y hospitales. Cafeterías, restaurantes y bares. Baños, duchas y vestuarios.
--	---	--

Technical information / Technische Informationen / Información técnica / Information technique

Surface finish	Oberfläche	Acabado de la superficie	Finition	Satin, Satin, Satinado, Satin	
Thickness	Gesamtstärke	Espesor	Epaisseur	2.5 mm	
Size	Plattengröße	Dimensiones	Dimension	2500 mm x 1220 mm 3000 mm x 1220 mm	
Weight	Flächengewicht	Peso	Poids	3600 g/m²	
Maximum service temperature	Max. Betriebstemperatur	Temperatura máxima de uso	Température maximale supportée	60°C	
E-modulus of elasticity	Bruchfestigkeit	Módulos de elasticidad	Module d'élasticité	ISO 527	2980 MPa
Notched impact resistance	Kratz- und Kerbzähigkeit	Resistencia al impacto	Résistance à l'impact	ISO 179/1ea	9.5 KJ/m²
Flexural strength	Biegefestigkeit	Resistencia a la flexión	Résistance à la flexion	ISO 178	78 MPa
Tensile strength	Zugfestigkeit	Resistencia a la tensión	Résistance à la traction	ISO 527	53 MPa
Shore D hardness	Shore D-Härte	Dureza (Shore D)	Dureté Shore D	ISO 868	76
Thermal conductivity- 'K Value'	Wärmeleitung	Conductividad térmica	Conductivité thermique	EN 12524	0.17 W/mK
Water absorption	Wasserabsorption	Absorción de agua	Imperméabilité	ISO 62	≤ 0.1%
Moisture vapour transmission rate (MVTR)	Wasserdampfdurchlässigkeitsrate (MVTR)	Rango de transmisión de humedad de vapor (MVTR)	Taux de transmission de vapeur d'eau	ASTM E96	≤ 0.12 g/m²/24h
Fire performance	Brandverhalten	Resistencia al fuego	Réaction au feu	EN 13501-1	B- s3, d0



Installation and maintenance / Montage und Pflege / Instalación y mantenimiento

Please refer to Altro installation and maintenance instructions. Failure to follow these instructions can affect product performance and may affect or invalidate Altro's product guarantee. Technical information on installation and maintenance (including cleaning and staining) can be found at www.altro.com	Die Nichtbeachtung der Altro Verlege- und Pflegeanleitungen kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen und zum Erlöschen der Produktgarantie von Altro führen. Technische Informationen zur Verlegung und Pflege (z. B. Reinigung und Fleckenbehandlung) finden Sie unter www.altro.com	Consulte las instrucciones de instalación y mantenimiento de Altro. El incumplimiento de estas instrucciones puede afectar al rendimiento del producto y puede afectar o invalidar la garantía del producto de Altro. Encontrará información técnica sobre la instalación y el mantenimiento (incluida la limpieza periódica y específica) en www.altro.com
---	--	--

 Altro, Designed for possibilities. Made for people., and Altro Whiterock are trademarks of Altro Limited.

United Kingdom	+44 (0) 1462 707 700	enquiries@altro.com	Australia	+61 3 9764 5666	info@asf.com.au
Germany	+49 (0) 340 6500 400	anfrage@altro.de	Spain	+34 91 549 5230	suelos@altro.com
France	+33 1 57 32 92 30	france@altro.com			