

Premium Additive Hardener 2K

Fiche technique
Janvier 2020
Page 1/2



- » Additif pour Premium Hardwax-Oil, Ecoline Oil Ground Coat et Ecoline Hardwax-Oil
- » sèche beaucoup plus rapidement
- » surface prête plus tôt à être recouverte - niveau de dureté plus élevé
- » résistance plus élevée à l'usure
- » pour les surfaces ultra mates, satinées et brillantes

Propriétés :

Pour créer une application de SAICOS Premium Hardwax-Oil à séchage rapide et une résistance élevée à l'usure. La surface traitée est plus rapidement prête à supporter des charges qu'avec les systèmes traditionnels. DIBt: Z-157.10-4.

Numéro d'article :

3243 Colourless pour 0,75 pot
3243 Colourless pour 2,5 pot

Champs d'application :

L'utilisation de l'additif Hardener 2K dans SAICOS Premium Hardwax-Oil l'huile de cire dure permet de la faire sécher plus rapidement, en particulier par des conditions difficiles comme par exemple par forte humidité de l'air. Les surfaces traitées sont généralement plus tôt aptes à supporter des charges et plus résistantes à l'usure. Cet additif convient aussi à Ecoline Oil Ground Coat et Ecoline Hardwax-Oil (voir fiches techniques).

Préparation :

36 heures avant la pose de l'apprêt, éteindre le chauffage par le sol et le rallumer uniquement 24 heures après l'application de la dernière couche. Incliner le pot d'emballage pour verser l'additif dans SAICOS Premium Hardwax-Oil et bien remuer - ne pas diluer. La surface à traiter doit être sèche et propre (humidité maximale 12%). Le bois peint doit être préalablement poncé (grain de 120 - 150). Bien nettoyer toute la poussière de ponçage. Les surfaces traitées avec de l'huile ou de la cire ne nécessitent pas de ponçage.

Important :

travailler la SAICOS Premium Hardwax-Oil appliquée sous une heure. Ne pas refermer les produit appliqués.

Traitement :

Application avec SAICOS Oil / Wax-Roller, SAICOS Floor Brush ou SAICOS Flat Brush.

Remarque :

les quantités sont déterminées avec précision sur chacune des boîtes d'additif (0,75 L et 2,5 L). Un additif par boîte.

Attention :

Ne pas appliquer avec SAICOS Floor Brush pour le degré de brillance ultra-mat. Voir la fiche technique SAICOS Premium Hardwax-Oil. Si une autre couche doit être appliquée, effectuer un ponçage intermédiaire (grain de 150).

Conseil :

ne pas verser le produit SAICOS Premium Hardwax-Oil directement sur la surface à recouvrir, utiliser un bac à peinture.

Nombre de couches :

Première application :

2 couches (pas de sous-couche nécessaire). Appliquer de manière fine et régulière. Ne pas utiliser l'additif Hardener 2K uniquement comme couche de finition, mais plutôt lors des deux couches. Séchage oxydatif - pendant et après le traitement, veiller à bien laisser les fenêtres ouvertes pour permettre une bonne circulation de l'air.

Rénovation :

1 couche suffit généralement.

Température de travail optimale :

entre 8 °C et 35 °C.

Couverture :

1 litre couvre environ 14 m² avec 2 couches.

Selon le type de bois et la structure de la surface.

Séchage :

2 - 3 heures minimum (selon la température et l'humidité de l'air). Sec au toucher après env. 1 heure. Durcissement complet de la surface après 1 jour. Séchage oxydatif - pendant et après le traitement, veiller à bien laisser les fenêtres ouvertes pour permettre une bonne circulation de l'air.

Entretien facile :

Nettoyage et entretien :

Nettoyage normal avec une serpillière, un chiffon à poussière ou un aspirateur. Peut être essuyé avec un chiffon légèrement humide (Ecoline Wash Care). Pour nettoyer et raviver la couleur, utiliser SAICOS Wax Care.

Nettoyage intensif :

Nous recommandons ici un nettoyage avec Ecoline Magic Cleaner. Respecter les données de la fiche technique Ecoline Magic Cleaner.

Nettoyage des outils :

avec SAICOS Brush Cleaner ou un diluant.

Premium Additive Hardener 2K

Fiche technique

Janvier 2020

Page 2/2



Durée de conservation :

au moins 1 an dans un récipient non ouvert/fermé.

Avertissements de sécurité - premiers secours :

Ne pas à portée des enfants. Ne pas entre poser dans des récipients prévus pour le stockage de nourriture, de boissons, ou d'autres aliments. Rincer immédiatement les chiffons imbibés de produit, ou les conserver dans une récipient hermétique (risque d'incendie). Après séchage, le revêtement est normalement inflammable conformément à la norme EURO EN 13501 (DIN 4102 B2). Nocif par inhalation. Peut provoquer une allergie cutanée. Peut irriter les voies respiratoires. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Éviter de respirer les vapeurs. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon. EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Conserver sous clé. Éliminer le contenu/récipient dans une installation d'incinération de déchets industriels.

Contient :

Isocyanates.

Seuil EU pour les vernis spéciaux à deux composants (cat. A/j): 500 g/l (2010). SAICOS Premium Hardwax-Oil avec l'additif Hardener 2K contient 500 g/l VOC.

Nos conseils techniques d'utilisation reposent sur notre bonne foi et se basent sur nos essais. Ils servent cependant uniquement d'indication et ne vous libèrent pas de l'obligation de vérifier vous-même que nos produits sont adaptés à l'usage que vous prévoyez d'en faire. Du fait que le traitement et l'application des produits s'effectue hors de notre contrôle, la responsabilité du processus incombe uniquement à la personne qui se charge de l'application. La publication d'une nouvelle fiche technique fait perdre sa validité à la fiche précédente.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

☎ +49 2583 3037-10

✉ info@saicos.de

www.saicos.de