

Premium Additive Anti-Slip R10

Fiche technique

Mars 2020

Page 1/2



- » additif pour notre produit SAICOS Premium Hardwax-Oil
- » pour les surfaces ultra mates, satinées et brillantes
- » augmentation de l'effet antidérapant - R10

Propriétés :

Avec l'additif *additif Anti-Slip R10* dans SAICOS Premium Hardwax-Oil il est possible d'obtenir un meilleur effet antidérapant.

Numéro d'article :

3240 colourless pour 0,75 pot

3240 colourless pour 2,5 pots

Champs d'application :

Tous types de sols en bois d'intérieur : parquet, sols en bois massif, parquet carrés, sols plaqués bois...

Convient particulièrement aux surfaces telles que les marches d'escalier, les estrades ou aux objets comme par ex. dans les maisons de retraite.

Préparation :

36 heures avant la pose de l'apprêt, éteindre le chauffage par le sol et le rallumer uniquement 24 heures après l'application de la dernière couche. Incliner le pot d'emballage pour verser l'additif dans SAICOS Premium Hardwax-Oil et bien remuer - ne pas diluer. La surface à traiter doit être sèche et propre (humidité maximale 12 %). Le bois peint doit être préalablement poncé (grain de 120 - 150). Bien nettoyer toute la poussière de ponçage. Les surfaces traitées avec de l'huile ou de la cire ne nécessitent pas de ponçage (nettoyage avec *Ecoline Magic Cleaner*), sauf si le bois est très gris ou abimé.

Préparation : application avec SAICOS Oil / Wax-Roller

Conseil : ne pas verser le produit SAICOS Premium Hardwax-Oil directement sur la surface à recouvrir, utiliser un bac à peinture.

Remarque : les quantités sont déterminées avec précision sur chacune des boîtes d'additif (0,75 L et 2,5 L). Un additif par boîte.

Indication importante :

Pour les sols de bois durs / bois exotiques d'intérieur (bois durs/précieux européens et d'outre-mer) et les bois que nous connaissons comme par ex. chêne fumé, le Meranti, Wengé, Merbau, Jatoba, et Ipé, nous recommandons d'appliquer le traitement plus fluide SAICOS Ground Oil Extra Thin comme première couche. Respecter les données de la fiche technique.

Nombre de couches :

Première application :

2 couches (pas de sous-couche nécessaire). Appliquer de manière fine et régulière. Ne pas utiliser *additif Anti-Slip R10* uniquement comme couche de finition, l'utiliser plutôt lors des deux applications.

Rénovation :

1 application suffit en général.

Température de travail optimale :

entre 8 °C et 35 °C.

Couverture :

1 litre couvre environ 14 m² avec 2 couches. Selon le type de bois et la structure de la surface.

Séchage :

3 - 5 heures minimum (selon la température et l'humidité de l'air). Sec au toucher : env. 2 heures. Durcissement complet de la surface au bout de 4 - 5 jours. Séchage oxydatif - pendant et après le traitement, veiller à bien laisser les fenêtres ouvertes pour permettre une bonne circulation de l'air.

Entretien facile :

Nettoyage et entretien :

Nettoyage normal avec une serpillière, un chiffon à poussière ou un aspirateur. Peut être essuyé avec un chiffon légèrement humide (*Ecoline Wash Care*). Pour nettoyer et raviver la couleur, utiliser SAICOS Wax Care.

Nettoyage intensif :

nous recommandons ici un nettoyage avec *Ecoline Magic Cleaner*. Respecter les données de la fiche technique *Ecoline Magic Cleaner*.

Nettoyage des outils de travail :

Avec SAICOS Brush Cleaner.

Durée de conservation :

3 mois

Premium Additive Anti-Slip R10

Fiche technique

Mars 2020

Page 2/2



Avertissements de sécurité - premiers secours :

Ne pas laisser à la portée des enfants. Ne pas entreposer dans des récipients prévus pour le stockage de nourriture, de boissons, ou d'autres aliments. Laver immédiatement les chiffons imbibés du produit liquide ou les entreposer dans un contenant hermétique. (Risque d'inflammation) Après séchage, le revêtement est normalement inflammable conformément à la norme EURO EN 13501 (DIN 4102 B2). Provoque une sévère irritation des yeux. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX** : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Seuil EU pour les vernis spéciaux à deux composants (cat. A/j): 500 g/l (2010). SAICOS Premium Hardwax Oil avec l'additif Anti-Slip R10 contient 500 g/l VOC.

Nos conseils techniques d'utilisation reposent sur notre bonne foi et se basent sur nos essais. Ils servent cependant uniquement d'indication et ne vous libèrent pas de l'obligation de vérifier vous-même que nos produits sont adaptés à l'usage que vous prévoyez d'en faire. Du fait que le traitement et l'application des produits s'effectue hors de notre contrôle, la responsabilité du processus incombe uniquement à la personne qui se charge de l'application. La publication d'une nouvelle fiche technique fait perdre sa validité à la fiche précédente.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

📠 +49 2583 3037-10

✉ info@saicos.de

www.saicos.de