

Premium Additive UV Protection

Fiche technique

Mars 2020

Page 1/2



- » Additif pour notre produit SAICOS Premium Hardwax-Oil pour une meilleure protection aux UV
- » pour les surfaces ultra mates, satinées et brillantes

Propriétés :

L'utilisation du *Additif UV Protection* dans *SAICOS Premium Hardwax-Oil* permet de réduire la décoloration naturelle du bois due à la lumière.

Numéro d'article:

3242 Colourless pour 0,75 pot

3242 Colourless pour 0,75 pot

Champs d'application :

Tous types de sols en bois d'intérieur :

Parquets, sols en bois massif, parquet à latte ou plaqué, etc.

Convient aussi à d'autres surface en bois très sollicitées :

plans de travail, dessus de tables, meubles, et autres bois d'intérieur - sans oublier les jouets pour enfants et autres objets en bois. Peut également être utilisé dans la cuisine ou la salle de bain.

Préparation :

36 heures avant la pose de l'apprêt, éteindre le chauffage par le sol et le rallumer uniquement 24 heures après l'application de la dernière couche. Incliner le pot d'emballage pour verser l'additif dans *SAICOS Premium Hardwax-Oil* et bien remuer - ne pas diluer. La surface à traiter doit être sèche et propre (humidité maximale 12 %). Le bois peint doit être préalablement poncé (grain de 120 - 150). Bien nettoyer toute la poussière de ponçage.

Traitement :

Application avec *SAICOS Oil / Wax-Roller*, *SAICOS Floor Brush* ou *SAICOS Flat Brush*.

Indication :

Les quantités sont déterminées avec précision sur chacune des boîtes d'additif (0,75 L et 2,5 L). Un additif par boîte.

Attention :

Ne pas appliquer avec *SAICOS Floor Brush* pour le degré de brillance ultra-mat. Voir la fiche technique *SAICOS Premium Hardwax-Oil*.

Conseil :

ne pas verser le produit *SAICOS Premium Hardwax-Oil* directement sur la surface à recouvrir, utiliser un bac à peinture.

Indication importante :

Pour les sols de bois durs / bois exotiques d'intérieur (bois durs/précieux européens et d'outre-mer) et les bois que nous connaissons comme par ex. chêne fumé, le Meranti, Wengé, Merbau, Jatoba, et Ipé, nous recommandons d'appliquer le traitement plus fluide *SAICOS Ground Oil Extra Thin* comme première couche. Respecter les données de la fiche technique.

Nombre de couches :

Première application :

2 couches (pas de sous-couche nécessaire). Appliquer de manière fine et régulière. Ne pas utiliser le *Additif UV Protection* uniquement comme couche de finition, l'utiliser plutôt lors des deux applications.

Rénovation :

1 couche suffit généralement.

Température optimale pour l'application :

Entre 8 °C et 35 °C.

Couverture :

1 litre couvre environ 14 m² avec 2 couches.

Selon le type de bois et la structure de la surface.

Temps de séchage :

3 - 5 heures minimum (selon la température et l'humidité de l'air). Sec au toucher : env. 2 heures. Durcissement complet de la surface au bout de 4 - 5 jours. Séchage oxydatif - pendant et après le traitement, veiller à bien laisser les fenêtres ouvertes pour permettre une bonne circulation de l'air.

Entretien facile :

Nettoyage et entretien

Nettoyage normal avec une serpillière, un chiffon à poussière ou un aspirateur. Peut être essuyé avec un chiffon légèrement humide (*Ecoline Wash Care*). Pour nettoyer et raviver la couleur, utiliser la *SAICOS Wax Care*.

Nettoyage intensif :

nous recommandons ici un nettoyage avec *Ecoline Magic Cleaner*. Respecter les données de la fiche technique *Ecoline Magic Cleaner*.

Premium Additive UV Protection

Fiche technique

Mars 2020

Page 2/2



Intensive Cleaning: We recommend our *Ecoline Magic Cleaner*. Please see technical data sheet.

Cleaning of tools:

avec *SAICOS Brush Cleaner* ou un diluant

Durée de conservation :

Au moins 1 an dans un récipient non ouvert /fermé.

Avertissements de sécurité - premiers secours :

Ne pas laisser à la portée des enfants. Ne pas entreposer dans des récipients prévus pour le stockage de nourriture, de boissons, ou d'autres aliments. Laver immédiatement les chiffons imbibés du produit liquide ou les entreposer dans un contenant hermétique. (Risque d'inflammation) Après séchage, le revêtement est normalement inflammable conformément à la norme EURO EN 13501 (DIN 4102 B2).

Contient:

anhydride phtalique. Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Seuil EU pour les vernis spéciaux à deux composants (cat. A/j): 500 g/l (2010). *SAICOS Premium Hardwax-Oil* avec l'additif *UV Protection* contient 500 g/l maximum VOC.

Nos conseils techniques d'utilisation reposent sur notre bonne foi et se basent sur nos essais. Ils servent cependant uniquement d'indication et ne vous libèrent pas de l'obligation de vérifier vous-même que nos produits sont adaptés à l'usage que vous prévoyez d'en faire. Du fait que le traitement et l'application des produits s'effectue hors de notre contrôle, la responsabilité du processus incombe uniquement à la personne qui se charge de l'application. La publication d'une nouvelle fiche technique fait perdre sa validité à la fiche précédente.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

☎ +49 2583 3037-10

✉ info@saicos.de

www.saicos.de