

Zusatz Anti-Slip R10

Technisches Merkblatt
Januar 2022
Seite 1/1



- » **Zusatz für 2K PU Elastic**
- » **Zur Erhöhung der Rutschfestigkeit – R10**
- » **Für Design-Belag, PVC und Linoleum**

Eigenschaften:

Mit dem Zusatz *Anti-Slip R10* im [SAICOS 2K PU Elastic](#) wird eine verbesserte Rutschhemmung erreicht.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungs-Nr. (DIBt):
Z-157.20-208.

Nur für die professionelle Anwendung.

Artikelnummer:

9616

Anwendungsbereiche:

Zur Sanierung und Neubeschichtung von glattem oder leicht strukturiertem Design-Belag, PVC und Linoleum, sowie für werkseitig PU-vergütete Bodenbeläge. Die Eignung zu Renovierung von sicherheitsrelevanten Böden ist vorab objektspezifisch zu klären. **Für weitere technische Informationen bitte das Technische Merkblatt [SAICOS 2K PU Elastic](#) hinzuziehen.**

Verarbeitung:

SAICOS Anti-Slip R10 in den [SAICOS 2K PU Elastic](#) füllen.

Dem Gemisch den [SAICOS Härter 2K](#) (10:1) hinzufügen.

2 Minuten gut aufschütteln, das Gebinde 5 Minuten ruhen lassen und nach erneutem schütteln zügig mit der [SAICOS Aqua-Rolle](#) verarbeiten. **Gemischte Behälter nicht dauerhaft verschließen.**

Bei Teilmengen: [SAICOS 2K PU Elastic](#) mit dem [SAICOS Härter 2K](#) 10:1 mischen, wobei der Härter dem [SAICOS 2K PU Elastic](#) zugegeben wird. Angemachter Lack innerhalb der Topfzeit von 2 Stunden verarbeiten. Beim Mischen von Teilmengen das Mischungsverhältnis (1:10) genau beachten.

36 Stunden vor der Verarbeitung die Fußbodenheizung ausschalten und erst 24 Stunden nach Aufbringen der letzten Lackschicht wieder einschalten.

Ergiebigkeit:

Auftrag mit [SAICOS Aqua-Rolle](#), die Auftragsmenge beträgt 80 - 120 g/m².

0,45 Liter Zusatzmittel für 4,55 Liter [SAICOS 2K PU Elastic](#).

5 Liter reichen für ca. 50 m² bei einem Auftrag.

Abhängig von Holzart und Oberflächenstruktur.

Lagerfähigkeit:

Im ungeöffnet / verschlossen Behälter mindestens 6 Monate. Das flüssige Produkt ist frostgefährdet. Frostfrei transportieren und lagern (> 5 °C).

Sicherheitshinweise – Erste Hilfe:

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen.

Enthält: TMDD, CIT/MIT (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

EU-Grenzwert für Zweikomponenten-Speziallacke (Kat. A/j):

140 g/l (2010). *SAICOS 2K PU Elastic* mit dem Zusatz *Anti-Slip R10* (9616) enthält maximal 140 g/l VOC. GISCODE: W3/DD+.

Kennzeichnung WGK 2 nach deutscher Norm.

Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim Verarbeiter. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblattes verliert das Vorherige seine Gültigkeit.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

☎ +49 2583 3037-10

info@saicos.de

www.saicos.de