

Zusatz Härter 2K

Technisches Merkblatt
Januar 2022
Seite 1/1



- » **Zusatz für 2K PU Elastic zur Erhöhung der Abriebfestigkeit**
- » **Zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien**
- » **Für Design-Belag, PVC und Linoleum**

Eigenschaften: Ermöglicht die Herstellung eines sehr hochwertigen 2K-Wasserlacks, der den höchsten Objektansprüchen gerecht wird.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungs-Nr. (DIBt): Z-157.20-208.

Rutschhemmend R9.

Nur für die professionelle Anwendung.

Artikelnummer: 9608

Anwendungsbereiche:

Zur Sanierung und Neubeschichtung von glattem oder leicht strukturiertem Design-Belag, PVC und Linoleum, sowie für werkseitig PU-vergütete Bodenbeläge. Die Eignung zu Renovierung von sicherheitsrelevanten Böden ist vorab objektspezifisch zu klären. **Für weitere technische Informationen bitte das Technische Merkblatt [SAICOS 2K PU Elastic](#) hinzuziehen.**

Verarbeitung: [SAICOS 2K PU Elastic](#) mit dem [SAICOS Härter 2K](#) 10:1 mischen. Die Zusatzkomponente in den [SAICOS 2K PU Elastic](#) füllen, 2 Minuten gut aufschütteln, das Gebinde 5 Minuten ruhen lassen und nach erneutem schütteln zügig mit der [SAICOS Aqua-Rolle](#) verarbeiten.

Bei Teilmengen: [SAICOS 2K PU Elastic](#) mit dem [SAICOS Härter 2K](#) 10:1 mischen, wobei der Härter dem [SAICOS 2K PU Elastic](#) zugegeben wird. Angemachter Lack innerhalb der Topfzeit von 1 - 1,5 Stunden verarbeiten. Beim Mischen von Teilmengen das Mischungsverhältnis (1:10) genau beachten.

Gemischte Behälter nicht dauerhaft verschließen.

36 Stunden vor der Verarbeitung die Fußbodenheizung ausschalten und erst 24 Stunden nach Aufbringen der letzten Lackschicht wieder einschalten.

Ergiebigkeit: Auftrag mit [SAICOS Aqua-Rolle](#), die Auftragsmenge beträgt 80 - 120 g/m². 0,45 Liter Zusatzmittel für 4,55 Liter [SAICOS 2K PU Elastic](#). 5 Liter reichen für ca. 50 m² bei einem Auftrag. Abhängig von der Oberflächenstruktur.

Lagerfähigkeit:

Im ungeöffnet / verschlossen Behälter mindestens 1 Jahr. Das flüssige Produkt ist nicht frostgefährdet.

Sicherheitshinweise – Erste Hilfe:

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen. Gesundheitsschädlich bei Einatmen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Kann die Atemwege reizen. Einatmen von Dampf vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/ Behälter industrieller Verbrennungsanlage zuführen. Enthält: N,N-Dimethylcyclohexylamin; Hexan, 1,6-Diisocyanat-, Homopolymer.

EU-Grenzwert für Zweikomponenten-Speziallacke (Kat. A/j): 140 g/l (2010). [SAICOS 2K PU Elastic](#) mit Zusatz [SAICOS Härter 2K](#) (9608) enthält max. 140 g/l VOC. GISCODE: W3/DD+ Kennzeichnung WGK 2 nach deutscher Norm.

Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim Verarbeiter. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblattes verliert das Vorherige seine Gültigkeit.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3
D-48336 Sassenberg
☎ +49 2583 3037-0
✉ +49 2583 3037-10
info@saicos.de
www.saicos.de